

Componente del sistema Soloeco®
certificato in:



SOLOFLEX EVO

Ancorante di fondo monocomponente all'acqua

▣ Descrizione

FLEX EVO è un fondo ancorante in pasta ad alta adesione e fibrorinforzato. Idoneo all'affogatura con rete di armatura in fibra di vetro.

Utilizzabile come fondo di adesione su superfici inassorbenti. Conferisce maggiore resistenza meccanica al sistema SOLOECO® e migliora il modulo elastico.

Può essere impiegato come riempimento per regolarizzare le superfici tra i 2 e i 3 mm,

Campi di applicazione: massetti cementizi, stagionati, pareti in calcestruzzo, intonaci cementizi o a base di malta bastarda. Pavimenti e pareti in cemento, graniglia, marmo, cotto, terrazzo, mosaico e piastrelle in genere.

Ottimo per il rivestimento di pavimenti riscaldanti

▣ Caratteristiche

Temperatura di applicazione	+10°C ÷ +30°C
Massa volumica	1800 kg/lt
Tempi di asciugatura	24/36 h a seconda dello spessore
Applicazione	spatola acciaio inox
Resa	1,2 kg/m ² per mm di spessore, 2,0 kg/m ² in caso di affogatura di rete in fibra di vetro da 160 gr/m ²
Confezioni A+B	20 Kg - 10 kg
Pulizia attrezzi	acqua
Infiammabilità	nulla
Idoneità di riscaldamento a pavimento	si
Tempo di conservazione	12 mesi nella confezione originale sigillata (2)
Stoccaggio (teme il gelo)	5°

1 a 20°C e 65% di U.R.

2 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

▣ Modalità d'uso

FLEX EVO va preparato aggiungendo la pasta colore nella misura del 15%.

Il supporto deve essere pulito, resistente, solido e regolare; privo di sostanze che ostacolano l'adesione del prodotto (cere, siliconi, tracce oleose) e parti in fase di distacco. Il supporto deve essere asciutto, la presenza di umidità può provocare distacchi.

Massetti o intonaci devono essere opportunamente verificati; non devono essere evidenti ritiri significativi né tracce di salnitrazioni presenti o passate.

La stagionatura dei massetti cementizi tradizionali deve essere di almeno 28 giorni e 14 per gli intonaci cementizi. Applicare preventivamente su tutte le superfici assorbenti il primer SOLOMEC.

E' possibile diluirlo con acqua pulita in misura del 5% al massimo. Si raccomanda di non eccedere nella diluizione, pena la riduzione delle caratteristiche.

L'applicazione può essere eseguita a spatola in acciaio inox. La stesura tra la mano di FLEX EVO e quelle successive del ciclo deve avvenire a completa asciugatura.

Operare a temperature comprese tra 10° e 30° sia atmosferiche che del supporto.

▣ Avvertenze

Osservare le istruzioni di posa del produttore, nonché le norme vigenti e le regole in materia.

La nostra azienda garantisce la qualità dei propri prodotti. Le modalità di impiego derivano da prove di laboratorio e applicazioni nella cantieristica. Seguire rigorosamente le istruzioni di posa. La SOLOECO® by Rivo non è responsabile dell'errata valutazione del cantiere, per cui il posatore e il progettista devono valutare la reale possibilità di posa in opera di tutti i cicli. L'uso improprio del prodotto nonché la miscelazione con prodotti non appartenenti al ciclo fanno decadere qualsiasi garanzia.

▣ Web link

Accertati di possedere la versione più recente di questa scheda tecnica, scaricabile dal seguente link:

www.soloeco.it

