

SOLOMALTA

Malta monocomponente all'acqua

Componente del sistema Soloeco®
certificato in:



▣ Descrizione

SOLOMALTA è un prodotto ottenuto dalla miscelazione di resine acriliche in dispersione acquosa, di sabbie silicee, carbonato di calcio, agenti antimuffa, pigmenti e ossidi. Ha un elevato potere adesivo e un'ottima resistenza alle intemperie e all'abrasione, ottima stabilità alla luce, elasticità, durezza, idrorepellenza e traspirazione. Evitare l'applicazione su sottofondi con umidità di risalita elevata e costante.

▣ Caratteristiche

Temperatura di applicazione	+10°C ÷ +30°C
Aspetto	massa semifluida
Applicazione	spatola acciaio inox
Colorazione	15% pasta colore Soloeco
Resa	1000 g/m ² per mm di spessore
- granulometria 0,8	1000/1200 g/m ²
- granulometria 0,6	800/1000 g/m ²
- granulometria 0,4	600/800 g/m ²
- granulometria 0,2	400/600 g/m ²
Asciugatura	8/12 ore a 18° e con 65% .u.r. Basse temperature e una maggiore umidità relativa allungano questo tempo e possono causare la penetrazione di umidità. ottima
Copertura	
Stabilità al magazzinaggio	12 mesi (2)
Confezioni	20 Kg - 10 Kg - 5 kg
Pulizia attrezzi	acqua
Massa volumica	1400/1800 kg/lt
ph	7.0/9.0
Infiammabilità	nulla

Spessore	2/4 mm a seconda del ciclo scelto
Idoneità sedia a rotelle	rotelle conformi a DIN EN 1335/DL 626/94
Idoneità di riscaldamento a pavimento	si
Idoneità al lavaggio	con detergenti neutri
Tempo di conservazione	12 mesi nella confezione(2) originale sigillata

1 a 20°C e 65% di U.R.
2 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

▣ Modalità d'uso

Preparazione del sottofondo:
Il sottofondo/supporto su cui viene applicato il rivestimento dovrà essere pulito, perfettamente asciutto, solido e privo di olii disarmanti, gli attrezzi si devono tenere sempre ben puliti.
Il prodotto è adatto ad essere applicato sia all'interno che all'esterno.
Mescolare la MALTA SOLOECO® con il 15% di pasta colorata e mescolare con un agitatore a ciclo lento. La resa del prodotto varia in funzione del fondo e della granulometria.

▣ Avvertenze

Osservare le istruzioni di posa del produttore, nonché le norme vigenti e le regole in materia.

La nostra azienda garantisce la qualità dei propri prodotti. Le modalità di impiego derivano da prove di laboratorio e applicazioni nella cantieristica. Seguire rigorosamente le istruzioni di posa. La SOLOECO® by Rivo non è responsabile dell'errata valutazione del cantiere, per cui il posatore e il progettista devono valutare la reale possibilità di posa in opera di tutti i cicli. L'uso improprio del prodotto nonché la miscelazione con prodotti non appartenenti al ciclo fanno decadere qualsiasi garanzia.

