

Componente del sistema Soloeco®
certificato in:



SOLOTECH

Vernice monocomponente all'acqua

Descrizione

SOLOTECH è una vernice all'acqua monocomponente consigliata in tutte le abitazioni domestiche ed in particolare negli edifici pubblici (studi medici, uffici ecc.). Ideale anche in presenza di animali domestici. Applicata su superfici di vario genere, realizza un rivestimento liscio, trasparente, tenace, calpestabile e resistente all'abrasione. SOLOTECH è formulata come trattamento verniciante protettivo per i rivestimenti SOLOECO®. E' indicata anche come film protettivo per rivestimenti di natura epossidica, epossicemento, resine poliuretatiche, cemento e microcemento con elevata e ridotta porosità. Evitare l'utilizzo su pavimenti ove vi sia parcheggio di autoveicoli. Disponibile in versione satinata (satin) e opaca (matt)

Caratteristiche

Temperatura di applicazione	+10°C ÷ +25°C
Applicazione	rullo microfibra 9 mm
Resistenze chimico/fisiche	ottima
Resa per mano di stesura	60/80 g/m ²
Sovraverniciabilità senza carteggiatura	2/4 h
Fuori polvere	40' (1)
Fuori impronta	2h (1)
Carteggiabilità	12-24 h (1)
<i>Brillantezza/opacità SATIN: 35 gloss; MATT: 20 gloss (in funzione del supporto, dell'assorbimento e delle grammature) (2)</i>	
Copertura	eccellente
Stabilità al magazzinaggio	1 anno (3)
Confezioni	5 lt

1 a 20°C e 65% di U.R.

2 su film umido da 90 micron indurita a 20° e 65% U.R. per 7 gg

3 in contenitori originali chiusi e a temperatura ambiente compresa tra i +10°C e i +25°C

Modalità d'uso

Agitare bene prima dell'uso.

Evitare l'applicazione su sottofondi con umidità di risalita costante.

La superficie di posa deve essere perfettamente indurita, strutturalmente sana, asciutta, pulita ed esente da grassi e cere.

In caso di pavimenti vecchi o precedentemente trattati, lavare e sgrassare accuratamente la superficie. Carteggiare con carta o grana rete 180.

Procedere con l'applicazione di SOLOTECH seguendo la quantità sopra riportata utilizzando un rullo in microfibra da 9 mm.

E' possibile applicare la seconda mano di SOLOTECH dopo 2-4 ore dall'applicazione (in questo caso senza carteggiare) o dopo 12-24 ore (in questo caso carteggiare con carta abrasiva o rete grana 320)

In presenza di sottofondi porosi o spolveranti procedere, prima dell'applicazione della vernice, alla stesura di una mano di SOLOTECH diluita al 10-20% con acqua.

Avvertenze

Osservare le istruzioni di posa del produttore, nonché le norme vigenti e le regole in materia.

La nostra azienda garantisce la qualità dei propri prodotti. Le modalità di impiego derivano da prove di laboratorio e applicazioni nella cantieristica. Seguire rigorosamente le istruzioni di posa. La SOLOECO® by Rivo non è responsabile dell'errata valutazione del cantiere, per cui il posatore e il progettista devono valutare la reale possibilità di posa in opera di tutti i cicli. L'uso improprio del prodotto nonché la miscelazione con prodotti non appartenenti al ciclo fanno decadere qualsiasi garanzia.

